

ООО "ПЕНЕТРОН-ДОНЕЦК"
пр. Мира, 13
83015, г. Донецк, Украина,
Тел: +38 (062) 304-39-56
Тел/факс: +38 (062) 387-71-16
e-mail: penetron@penetron.dn.ua
web: www.penetron.ru



PENETRON-DONETSK CO. Ltd.
13, Mira str.
83015, Donetsk, Ukraine
Tel: +38 (062) 304-39-56
Tel/fax: +38 (062) 387-71-16
e-mail: penetron@penetron.dn.ua
web: www.penetron.ru

« 07 » ноября _____ 2007 г.

ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА С ДОБАВКОЙ "ПЕНЕТРОН АДМИКС" НА БЕТОННОМ ЗАВОДЕ ООО "ДЗСМ "АСТОР"

Добавка Пенетрон Адмикс интересна в первую очередь эффектом самозалечивания трещин, пор и капилляров раскрытием до 0,4 мм+хим. защита+водонепроницаемость W10-20. Этот эффект бетону не придает ни одна существующая в мире добавка. Кроме этого создается прирост прочности бетона и увеличение циклов по морозостойкости.

Минимальное удорожание самого обычного бетона M200 W2, достаточно дозировать 1,0% Пенетрон Адмикс и через 28 суток будет получен бетон не менее W8-12.

ООО "ДЗСМ "АСТОР",
Статистика 6 шт образцов
15x15x15 см
влажность в камере 28 суток - 90%

Бетон обычный M200 (B15) W2

Ц= 310 кг Цемент
П1=420 кг (Песок фракция Модуль крупности=2)
П2=300 кг (Песок фракция Модуль крупности=1)
В= 190 кг Вода
Щ= 1180 кг Щебень
СЗ=0,4%Ц пластификатор
Адмикс= 1,0%Ц

Результат: **W12-W16** через 28 суток,
Предел прочности на сжатие = **260** кг/см кв (прирост прочности более 20%)

Директор ООО "ПЕНЕТРОН-ДОНЕЦК"


Н.Ю. Гуменюк
